

Manuální zpracování OSMO TERASOVÝCH OLEJŮ



Popis výrobku

Osmo Speciální oleje na dřevo jsou vysoce kvalitní nátěry na dřevo na bázi přírodních olejů pro veškeré dřevo ve vnějších prostorech. Polomatné, s otevřenými póry, nechávají dřevo dýchat a snižují bobtnání a smršťování. Odpuzují vodu, jsou mimořádně odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Neodprýskávají, nepraskají a neodlupují se. Bez obrušování jednoduše přetřít, není třeba žádný základní nátěr. Lze je snadno roztírat bez znatelných okrajů. Během natírání nezasychají.

Oblasti použití

Dřevěné terasy a zahradní nábytek apod. z modřínu, bangkirai, massaranduby a ostatního ušlechtilého dřeva, které mají být chráněny před znečištěním a vlhkostí.

Vzhled dřeva je oživen a dřevo je chráněno před vysycháním a „zašlým“ povrchem dřeva. OSMO terasové oleje poskytují na základě pigmentace ochranu před UV zářením.

Barevné odstíny v akci:

č. 009 Olej na modřín, přírodní odstín

č. 006 Olej na bangkirai, přírodní odstín

Ostatní barevné odstíny:

(nevztahuje se k nim akční nabídka 3 l za cenu 2,5 l)

č. 004 Olej na douglasku, přírodní odstín

č. 010 Olej na termo dřevo, transparentní tónovaný

č. 013 Olej na garapa, přírodní odstín

č. 014 Olej na massaranduba, přírodní odstín

č. 016 Olej na bangkirai, tmavý

Vydatnost na litr:

Hladké hoblované terasy : 1 litr stačí při 1 nátěru na cca 24 m² na hladký hoblovaný povrch. Při prvním olejování terasy nutno provést 2 nátěry, tzn. z 1 l natřete ca. 12 m².

Vroubkované / drážkované terasy : 1 litr stačí při 1 nátěru na cca 14 m² na vroubkované/drážkované povrchy. Při prvním olejování terasy nutno provést 2 nátěry, tzn. z 1 l natřete ca. 7 m².

Příprava

Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. vlhkost dřeva 20%). Staré lakové nátěry a barvy je nutno odstranit.

Dřevo se zvláště vysokým obsahem látek obsažených ve dřevu před první úpravou nechte cca 4 týdny zvětrat nebo otrete Osmo Čističem štětců (odmastíte).

Již zešedlé dřevo před úpravou Osmo Speciálními terasovými oleji na dřevo odšedíte Osmo Odstraňovačem šedi ze dřeva – účinným gelem.

Zpracování

Naneste pevným štětcem (Osmo Plochý štětec na olejové nátěry) tence na čistou a suchou plochu ve směru vláken dřeva. Pro rychlou práci na velkých plochách doporučujeme Osmo Kartáč k natírání teras 150 mm přímo na míru na terasová prkna, se kterým lze pracovat ve stoje a šetřit záda. Dobře a rovnoměrně rozetřete. Potom naneste 2. nátěr – rovněž tence. Výsledný vrchní nátěr závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Aplikace pomocí



Doba schnutí:

Cca 8-10 hodin (za běžných klimatických podmínek, 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nízkých teplotách a/ nebo vyšší vzdušné vlhkost se prodlužuje doba schnutí.

Čištění pracovního náradí

Osmo Čističem štětců (neobsahuje aromáty).