



## REFAGLASS - štěrk z pěnového skla

### Technické údaje

Vlastnost	Specifikace	Jednotka
Barva	šedá	
Váha sypaniny, volná	150 - 180	kg/m <sup>3</sup>
Zrnitost	30-60	mm
Tepelná vodivost (výpočtová hodnota)	0,075	W/mK
Specifická tepelná kapacita	850	J/kgK
Vnitřní nasákavost zrna	0	obj.%
Úhel násypu	45	úhlový stupeň
Min. tloušťka provedení nezhut. násypu	15	cm
Koeficient zhutnění	1,3	
Nezamrzající, násyp	ano	
Zamezení vzniku kapilarity	ano	
Inertní stavební látka	ano	
Recyklovatelnost	100	%
Třída stavebního materiálu	A1	
Tvorba kapek a dýmu	žádné	
Bod měknutí, zrno	700	°C

#### Způsob dodání :

vaky BIG BAG objem 1m<sup>3</sup> a 2m<sup>3</sup>  
volně sypaný

Údaje odpovídají našemu stavu znalostí k datu vytištění. Změny vyhrazeny