



Technický list
Číslo výrobku 2652 - 55

Aidol Pflege-Öl

Přípravek k ošetření dřeva na bázi lněného oleje.

Oblasti použití:

Přípravek Aidol Pflege-Öl lze použít všude tam, kde je pro zachování krásy dřeva vyžadován speciální hydrofobní účinek. Prostředek je vhodný zejména pro ošetření zahradního nábytku a dřevěných palub z teaku, bangkirai, modřínu, douglasky atd.

Údaje o výrobku:

Hustota:	cca 0,83 g/cm ³ při 20 °C
Bod vzplanutí:	cca 63 °C
Balení:	plechovky 0,75 l, 2,5 l a 5 l
Barevný odstín:	2652 bezbarvý, 2653 teak, 2654 lärche, 2655 bangkirai

Vlastnosti výrobku:

Díky speciálnímu složení opatřuje porézní dřevo hydrofobním povrchem, který zabraňuje pronikání vody. Aidol Pflege-Öl se snadno roztírá, je velmi vydatný a chrání dřevo před vysycháním.

Zpracování:

Dřevo musí být suché, zbavené prachu, mastnoty a vosku. Uvolněné a zvětřalé staré nátěry obruste. Jehličnatá dřeva, jakož i všechna dřeva náchylná k napadení plísněmi ve venkovním prostředí, nejprve ošetřete ochranným prostředkem. Neředěný prostředek Aidol Pflege-Öl nanášejte štětcem ve směru vláken ve 2 pracovních operacích. Nevsáknutou nátěrovou látku odstraňte po cca 30 – 60 minutách suchým štětcem. Aidol Pflege-Öl dobře rozmíchejte; míchání opakujte také během práce nebo po jejím přerušení. Barevný odstín a snášlivost s podkladem vyzkoušejte zkušebním nátěrem.

Upozornění:

Aidol Pflege-Öl používejte pouze k účelu, ke kterému je určen, a řiďte se návodem k použití. Chraňte před dětmi. Zamezte kontaktu s očima a potřísnění pokožky. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Skladujte odděleně od potravin a krmiv. Při použití ve vnitřních prostorách dobře větrejte. Textilie znečištěné olejem Aidol Pflege-Öl (např. hadry, pracovní oděvy) mohou mít sklon k samovznícení, proto je po použití namočte do vody a vložte do požáru odolných nádob na odpad a náležitě je zneškodněte. Bezbarvý Aidol Pflege-Öl nechrání proti UV záření, proto ho používejte na dřevěné části, které nebudou vystavené přímé povětrnosti (dřevo chráněné před slunečním zářením, srážkami a větrem). Je-li požadován bezbarvý nátěr pro venkovní prostředí, proveďte více nánosů a pravidelně je opakujte.

Pracovní nářadí a čištění:

Pracovní nářadí čistěte ihned po použití ředidlem Verdunnung V 101. Zbytky po čištění řádně zneškodněte.

Schnutí:

Suchý proti prachu
po cca 4 hodinách,
Přetíratelný
po cca 24 hodinách.

Jedná se o hodnoty ověřené praxí při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Balení:
plechovky 0,75 l, 2,5 la 5 l

Spotřeba:
cca 100 ml/m² a nános.

Skladovatelnost:
Skladovatelnost je v uzavřených původních obalech, v suchu a v místnostech s teplotou nad bodem mrazu minimálně 5 let.

Bezpečnost:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Při práci i po jejím ukončení zajistěte důkladné větrání. Při zasažení očí nebo kůže ihned vypláchněte vodou.

Bezpečnostní pokyny:
Při práci s výrobkem a při jeho skladování dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů – Nekuřte. Nevdechujte páry/aerosoly. Zamezte styku s kůží. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Obsahuje: 2-butanonoxim. Může vyvolat alergické reakce.

Kód výrobku: M-KH 03

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Ekologie:

Zbytky výrobku zneškodňujte podle platných předpisů. Prázdné obaly odevzdejte k recyklaci. WGK 2

Ekologie:

Klasifikace dle 232/2004 Sb.:
-
Informace pro přepravu:
-

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.12/09

2652-55-TM-09.09.doc

