

PŘEKLIŽKA PRO ŠALOVÁNÍ A BEDNĚNÍ

E-FORM

E-FORM je hlavní produktová řada pro bednění a šalování, která nabízí dobré povrchové výsledky a mechanickou pevnost podle normy EN 13986 (Evropská norma pro desky na bázi dřeva pro stavební účely).

- Cenově efektivní řešení
- Dobrý betonový povrch
- Splňuje očekávaný počet použití



The mark of
responsible forestry

Dřevěné materiály

Legálně získané plantážové dřevo

Lepení a emise formaldehydu (FE)

Třída 3 | EN 636:2003

E1 | EN 717-2:1995

Konstrukce překližky

Vodotěsné lepení s křížovými vnějšími vrstvami dýhy.
Hustota překližky: $\geq 630 \text{ kg/m}^3$.

Povrch panelu a výkon

130 g/m² overlay, černohnědý film
povrchová fólie (PSF) na obou stranách
Odolnost proti alkalitě | AS 6669-2016
Dobrá odolnost proti opotřebení (>300 otáček při
Taberově testu).

Standardní velikosti

1 220 x 2 440 mm, 1 250 x 2 500 mm nebo
rozměry na míru podle přání zákazníka.
Tolerance velikosti (šířka a délka): 1,0 mm/1 m | EN
324-1:1993
Tolerance pravoúhlosti: 1,0 mm/1 m | EN 324-2:1993

Standardní velikosti

12 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm, 21 mm
Tolerance tloušťky: ref. EN 315:2000.



Mechanické vlastnosti

Min. pevnost v ohybu			
Paralelně k šířce panelu	N / mm ²	50	EN 310:1993
Paralelně k délce panelu	N / mm ²	30	
Střední modul pružnosti			
Paralelně k šířce panelu	N / mm ²	5,000	EN 310:1993
Paralelně k délce panelu	N / mm ²	3,000	

Barva okraje

Okraje panelu E-FORM jsou natřeny černou barvou.

Obal

Překlízky jsou zabaleny na paletách s kovovými/plastovými páskami, vhodné pro nakládku/vykládku vysokozdviznými vozíky.

Tloušťka	Palet na kontejner	Metr krychlový na kontejner	Max čistá hmotnost
12 mm	14	40	28.50 metric tons
15 mm	14		
17 mm	14		
18 mm	14		

Počet použití

E-FORM překlízka je určena pro použití až 15krát (2 strany, celý kus).

Skutečný počet však také ovlivní různé faktory, jako jsou skladovací podmínky, stavební metody, betonové díly, ale i druhy betonu a přísady používané při stavbě.

Vhodnost pro použití a záruka

Nic z toho, co je zde uvedeno, nepředstavuje výslovnou ani implicitní záruku, včetně záruky prodejnosti nebo vhodnosti k použití, ani z toho nelze vyvozovat ochranu podle jakéhokoli zákona nebo patentu.

Výhradním prostředkem nápravy v případě všech reklamací je výměna materiálu.

Certifikáty

V případě, že je vyžadován certifikát FSC nebo jiné, kontaktujte nás pro další informace.

Varování

Tento výrobek vytváří dřevěný prach z řezání, broušení nebo tvarování.


K dispozici jsou bezpečnostní katalogové listy materiálů na vyžádání.

Správné postupy na staveništi



Vhodné podmínky skladování

Překlízky skladujte v suchém, čistém, dobře větraném a zastřešeném prostoru. Vyhnete se extrémní teplotě a vlhkosti. Překlízky nesmí být umístěny v kontaktu se zemí. Palety od sebe oddělte čistými, suchými a pevnými rozpěrkami jednotné tloušťky, vhodnými pro nakládání/vykládání vysokozdviznými vozíky.




Standardní nástroje

Překlízky by měly být řezány, tvarovány a vrtány pomocí standardních dřevoobráběcích nástrojů. Doporučený průměr kotouče ~ 350 mm, tloušťka ~ 3,5 mm, počet zubů > 100 a rychlost otáčení 3 000 - 3 600 ot./min.




Těsnění hran a otvorů

Utěsněte hrany, otvory a všechna poškozená místa vhodnou voděodolnou/nepropustnou barvou.




Zamezení pádům

Pracovníci na staveništi musí s překlízkami správně zacházet (přenášet, instalovat, odstraňovat atd.) a nesmí je shazovat nebo nechat spadnout z vysokých výškových úrovní nebo přímo narážet na jiné materiály nebo na zem.



Použití uvolňovacího prostředku

Přestože krycí vrstva PSF obsahuje určité množství separačního prostředku, je nutné překlízku natřít vhodným olejem, aby se zajistila čistější a snazší demontáž i opakované použití.



Uchycení překlízky

Překlízka by měla být k podpěrným prvkům bednění připevněna z rubové strany pomocí šroubů. Hřebíky se stopkou se nedoporučují.



Čištění po použití

Bednicí překlízky by měly být po použití očištěny vodou, aby se odstranily zbytky betonu a jiné lepidlo na jejich povrchu. Aby nedošlo k poškození překlízky, je nutná náležitá péče.

 **Au-Mex s.r.o.**
vše kolem dřeva

Au - Mex s.r.o.
Poděbradská 574/40, 190 00 Praha 9-Vysočany

+420 283 933 452
Fax.: +420 283 933 406
E mail: info@au-mex.cz
http://www.au-mex.cz