

Informace o produktu: Tvrdý voskový olej *Rapid*

Popis výrobku: Osmo Tvrdý voskový olej *Rapid* je profesionální, rychle schnoucí nátěr na podlahy s obzvláštní tvrdostí povrchu pro prkna z masivního dřeva, selská prkna, palubkové podlahy, podlahy z OSB desek a korkové podlahy, také terakota a jiné neglazované keramické dlažby. Vhodný pro dřevo - s otevřenými póry, neodprýskává, nepraská, neodlupuje se. Odpuzuje vodu, nenáchylný k zašpinění, odolný proti ošlapání.

Osmo Tvrdý voskový olej *Rapid* je odolný vůči vínu, pivu, cole, kávě, čaji, ovocné šťávě, mléku, vodě dle DIN 68861 -1A. Ušchlý nátěr je nezávadný pro člověka, zvířata a rostliny (bezpečný pro dětské hračky dle EN 71.3 a také odolný vůči slinám a potu dle DIN 53160 po uschnutí).

Oleje zesilují přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokrý efekt).

Jednoduché použití: pouze 2 nátěry, žádný základní nátěr, žádné přebušování. Jednoduchá renovace: Pouze očistit a přetřít.

Snadná údržba: Mopem, vysavačem nebo elektrickým sacím leštičem parket. Obzvláště odolné skvrny odstranit Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem. Podlahu lze také stírat na vlhko (ne na mokro! - voda s přidáním Osmo Wisch-Fixu). Okamžitě do sucha setřít. V případě potřeby provést údržbu Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem.

Oblasti použití: prkna z masivního dřeva, selská prkna, palubkové podlahy, podlahy z OSB desek a korkové podlahy, rovněž povrch nábytku, také vhodné pro terakota a jiné neglazované keramické dlažby.

Barevné odstíny: č. 3232 bezbarvý, polomatný
č. 3262 bezbarvý, matný

Velikosti balení: 0,75 l; 2,5 l, 25 l

Vydatnost: 1l stačí při 1 nátěru na cca 24 m²

Máte zešedlé, popraskané dřevo, neznámý starý nátěr, starý Osmo nátěr, obroušené/ohoblované dřevo, dřevo opatřené drážkou/hoblované nebo dřevo jemně řezané a chcete vědět kolik materiálu potřebujete? Informace k individuálnímu výpočtu Vaší spotřeby naleznete na naší webové stránce www.osmocolor.eu - výpočet spotřeby.

Obsažené látky: Báze přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, sójový olej, olej z bodláku, vosk carnauba a candelilla); parafíny, sikativa (sušidla) a vodu odpuzující aditiva. Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín dearomatizovaný - (neobsahuje benzen). Tento výrobek splňuje dle směrnice EU (2004/42/EC) přípustný obsah VOC max. 500 g/l (kat. A/i (2010)).

Detailní kompletní deklaráci Vám rádi zašleme na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost (hustota): 0,88-0,95 g/cm³

Viskozita: 25-45 s (DIN 53211/4mm)

Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: 35-52°C podle DIN 53213

Skladovatelnost: 5 let a déle, je-li výrobek skladován v suchu a dobře uzavřený. Pokud zhoustne mrazem, skladujte před použitím 24 - 36 hodin při pokojové teplotě.

Informace o produktu: Tvrdý voskový olej *Rapid*

Příprava Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. 20% vlhkost dřeva).

Staré nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Staré lakové nátěry a barvy je nutno odstranit. Malé trhliny nebo otvory ve dřevu vyplnit (Osmo Pastou na dřevo).

V případě potřeby podlahu jemně obrousit (velikost zrna P120-150), pečlivě odsát vysavačem.

Zpracování: Osmo Tvrdý voskový olej *Rapid* je hotový přímo k natírání, neředit, dobře promíchat.

Dřevěná podlaha: Nános Osmo plochým štětcem 100 mm, kartáčem na podlahy 220 mm nebo Osmo válečkem z mikrovláken.

1. nátěr nanést **v tenké vrstvě**. Během 10-15 minut dobře a důkladně rozetřít. Případné přebytečné nánosy setřít. Nechat schnout cca 4-5 hodin za dobrého větrání.

2. nátěr rovněž nanést **v tenké vrstvě**. Přes noc (cca 8-10 hodin) nechat schnout za dobrého větrání. Povrch lze poté přešetřit leštícím kartáčem nebo běžným leštícím strojem.

Pokud je požadován vyšší stupeň lesku, po důkladném uschnutí nanést v tenké vrstvě Osmo Voskovou údržbu a čistící prostředek a po uschnutí vyleštit. (Na menší plochy stačí Osmo ruční poliš).

Pozn.: Pro tmavé a na obsažené látky bohaté dřevo s velmi otevřenými póry (wenge, meranti, merbau...) doporučujeme úpravu Osmo Čistým voskem. Provést zkušební aplikaci

Korková podlaha:

1. nátěr nanést pomocí lakýrnické stěrky **v tenké vrstvě**. (Voskový olej pronikne okamžitě do porézního povrchu korku). Minimálně 6-8 hodin nechat schnout za dobrého větrání.

2. nátěr nanést válečkem z pěnové hmoty **v tenké vrstvě**. Přebytečné nánosy okamžitě setřít. Minimálně 12 hodin nechat schnout za dobrého větrání.

Na menší korkové plochy lze také nanést 2 nátěry štětcem (Osmo Plochý štětec), rovněž ve **zcela tenké vrstvě**.

Upozornění: Uvnitř skříní a zásuvek nanést max. 1x tence hadříkem.

Oleje zesilují přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokry efekt).

Výsledek úpravy závisí mimo jiné na stavu dřeva, proto je zásadně třeba provést zkušební aplikaci.

Čištění pracovního náradí: Osmo Čističem štětců (bez aromátů).

Bezpečnostní pokyny: Zápalný. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 16 Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od zápalných zdrojů - nekuřte. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje 2-butanonoxim a kobaltkarboxylát. Může vyvolat alergickou reakci. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu výrobku. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. **Pozor:** Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení).

Uschlý nátěr odpovídá dle DIN 4102 požadavkům třídy B2 (normálně hořlavý).

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.

Výše uvedené informace byly poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky (stav: 01/2010)